



SikaBond®-T54

Клей для паркета

Описание материала	Эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, предназначен для всех видов древесины и паркетов	
Применение	<ul style="list-style-type: none">-Обеспечивает быстрое надежное крепление напольных покрытий: паркетных ламинированных плит, дощатых паркетов, декоративной мозаики;-Для разных оснований: цементных, ангидридных, с подогревом, ДСП, изоляционных плит;	Ведро (13 кг) 
Свойства	<ul style="list-style-type: none">-Однокомпонентный, готовый к употреблению.-Эластичный.-Пригоден для шпаклевки.-Без запаха.-Поглощает шум шагов до 14 дБ (согласно DIN 52210)-Применяется для различных видов древесины а также для проблемных, например, букового или экзотического.-Поддается шлифовке.-Не содержит воды и силиконов.-Редуцирует напряжения сдвига между паркетом и основанием.-С небольшим содержанием растворителя.	Инструменты 
		Условия применения +35°C +5°C
Технические данные		
Состояние	Полиуретановая однокомпонентная паста	
Цвет	Букового дерева	
Плотность	Прибл. 1,24 кг/дм ³	
Расход	Около 60 минут (в зависимости от климатических условий)	
Период клеения	Около 0,6-1,2 кг/м ²	
Скорость твердения	Около 3 мм за 24 часа (23°C/50%). Материал твердеет под воздействием влаги воздуха	
Растяжение при отрыве	>900%	
Твердость по Шору	Около 35	
Прочность на разрыв	Около 6 Н/мм	
Стойкость к растяжению	Около 1,2 Н/мм	
Сопротивление растяжению на сдвиг	Около 0,7 МПа	
Тиксотропные свойства	Идеальные	
Рабочая температура	от -40°C до +80°C	

Подготовка основания	Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и монолитной, очищенной от пыли, масел и других загрязнений. Избавиться от слоев, слабо связанных с основанием, ухудшающих адгезию (например, масла, битумы, краски, цементное молочко, крошки).
Температура нанесения	От +5°C до +35°C
Способ применения	На подготовленное основание нанести клей точечным методом или полосами, после чего разровнять зубчатой теркой. Элементы паркета вдавливать в клей до полного покрытия монтажной поверхности. Паркетные дощечки подгоняют друг к другу, подбивая молотком. Выдерживать расстояние около 10 мм между паркетом и стеной.
Указания	Остаток свежего материала на паркете необходимо немедленно удалить чистой тряпкой.
Упаковка	Ведро 10,5 л (13кг)
Хранение	Использовать на протяжении 12 месяцев от даты изготовления. Хранить в сухих помещениях в неповрежденных упаковках производителя.
Меры предосторожности	Во избежание аллергических реакций следует использовать защитные перчатки и одежду. После окончания работ обязательно вымыть руки с мылом. Отвердевший материал можно удалить только механическим путем.
Охрана среды	Материал SikaBond®-T54 не токсичен. Не допускать его попадания в водоемы и грунтовые воды.
Предостережения	Производитель гарантирует высокое качество продукции, но не несет ответственности за способ и условия ее применения. Продукцию следует использовать согласно рекомендациям, содержащимся в технической карте. Работы следует выполнять по правилам проведения строительных работ и требованиям техники безопасности. В случае сомнения необходимо провести испытания или обратиться в технический отдел Sika .
