

# Sika Boom®-G

## Пистолетная монтажная пена


**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА** Однокомпонентная быстротвердеющая монтажно-уплотняющая пена на основе полиуретана.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для наполнения и изоляции / звуковой, термической/ проемов в стенах, потолках, полах.  
Для заполнения пространства между соединениями панельных элементов.  
Для изоляции воздуховодов, проводов, труб и т.п.  
Для установки и фиксации оконных, дверных блоков, монтажных шкафчиков, подоконников, порогов, штор /ролексов/, лестниц.  
Для уплотнения кровельных окон, дымоходов, вентиляционных каналов.  
Для заполнения щелей в обогревательных системах зданий.

БАЛЛОН 750 мл.



**ИНСТРУМЕНТЫ**



**СВОЙСТВА** Материал удобен и прост в применении.  
Водостойкий и морозостойкий.  
Высокая адгезия к традиционным строительным материалам / бетон, камень, керамическая плитка, сталь, древесина/. Быстрый набор прочности.  
Образует хорошую акустическую и термическую изоляцию.  
Высокие показатели увеличения объема.  
Материал приспособлен к применению с использованием строительного пистолета.

**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

+5°C +35°C

**РАСХОД**  
750 мл/ 40л

### ТЕХНИЧЕСКЕ ДАННЫЕ

**ОСНОВА** полиуретановый полимер

**ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ (открытое)** около 10 минут

**ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ** от +5°C до +35°C

**ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ** -40°C до +100°C

**РАСХОД при 23°C** 750мл./ 40 л

**ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ** от 5 до 24 часов / в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха/

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ПОДГОТОВКА<br>ПОВЕРХНОСТИ   | Поверхность должна быть очищенной от жиров, масел, грязи и пыли. Перед нанесением материала рекомендуется увлажнить основание до матово-влажного состояния (без образования капель и водяной пленки на поверхности).   |
| СПОСОБ<br>ПРИМЕНЕНИЯ        | Перед использованием рекомендуется сильно встряхнуть баллон и вложить его в пистолет. Глубокие пространства необходимо заполнять несколькими слоями. Пустоты необходимо заполнять только на 40-50%, так как пена увеличивает свой объем на 100-200%. Не демонтировать крепления элементов до полного отверждения пены. После отверждения пену можно срезать ножом, покрывать штукатуркой, красить, клеить, выравнивать или сверлить. |
| УПАКОВКА                    | Баллон / 750 мл / 12 штук в коробке  |
| ХРАНЕНИЕ                    | 12 месяцев от даты производства при складировании в сухих помещениях и в оригинальной упаковке производителя.  |
| ТЕХНИКА<br>БЕЗОПАСНОС<br>ТИ | Во время работы использовать очки и защитную одежду. Баллон под давлением. Беречь от солнечного излучения и не нагревать выше +50°C. Не прокалывать баллон, не распылять рядом с огнем. Беречь кожу и глаза, хранить в местах, недоступных для детей.  |
| ОХРАНА<br>СРЕДЫ             | Неотвердевший продукт может вызвать загрязнение воды, нельзя допускать его попадания в грунтовые воды и в канализацию. Материал <b>Sika Boom®-G</b> не является токсичным. Может быть утилизирован как синтетические отходы.   |

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а также письменно неподтвержденные устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.