

Sikagard® PoolCoat

Цветное покрытие для бассейнов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентное, водорастворимое, цветное покрытие для бассейнов, водных резервуаров и иных поверхностей, подвергаемых постоянной водной нагрузке. Допущено к контакту с питьевой водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для применения внутри и снаружи :
При постоянном давлении воды;
На цементные основания;
На цементно-известковые основания;
На старые хлоркаучуковые покрытия;

ВЕДРО 10 л



СВОЙСТВА

Прост в поддержании чистоты и дезинфекции;
Продукт обладает высокой стойкостью к воздействию воды и химикатов;
Устойчив к детергентам, хлору, а также ультрафиолетовому излучению;
Значительно улучшает эстетику поверхности;
Обладает высокой стабильностью и стойкостью цвета.



Инструменты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВА	Акрил
КОНСИСТЕНЦИЯ	Жидкая
ЦВЕТ	Голубой
ПЛОТНОСТЬ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ	1,3 кг/л
СОДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЧАСТИЦ	по объему: 47% по весу: 60%
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	от +8°C до +30°C

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ / при расходе 100 гр. м²/

- на мокро 77µм
- на сухо 36µм

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
+30°C
+8°C

Макс. влажность воздуха

75%

РАСХОД (при 20% потерь при применении)	Ок. 0,15 кг./м2. – на один слой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть стабильной, ровной, сухой, прочной, очищенной от загрязнений. Удалить слои, слабо связанные с поверхностью или ослабляющие сцепляемость, / напр. жиры, битумы, краски, цементное молочко, свободные частицы/., при необходимости очистить поверхность механически, и пропылесосить.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Sikagard® PoolCoat является продуктом готовым к применению после предварительного перемешивания. Во время нанесения первого слоя существует возможность добавления 5% воды. Материал обычно наносится в два слоя при использовании кисти, валика или распылителя. Свеженанесённое покрытие должно быть предохранено от воздействия воды. В случае распыления требуются следующие параметры оборудования: давление 180 БАР, распылители диаметром 0,38-0,66 мм и углом разворота 50°- 60°. Временные промежутки между очередными слоями:: Минимально: 16 часов Максимально: 7 дней Покрытие, перед наполнением водой, должно сохнуть по крайней мере 14 дней.
РЕКОМЕНДАЦИИ	Свеженанесенный материал беречь от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков, дождя и мороза. Инструменты следует вымыть водой сразу после использования. Неотвердевший материал можно удалить, используя соответствующие растворители, отвердевший – механически.
УПАКОВКА	Банка 10 л
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев от даты изготовления при складировании в закрытых оригинальных упаковках при комнатной температуре. Беречь от мороза.
УСЛОВИЯ ТБ	Во время работы обязательно использовать защитные костюмы, перчатки и очки, а также защитный крем на открытые участки тела. В закрытых помещениях следует обеспечить соответствующую вентиляцию. В случае контакта с глазами, слизистыми оболочками или длительного контакта с кожей, прополоскать обильным количеством летней чистой воды, а затем обратиться к врачу.
ОХРАНА СРЕДЫ	Отдельные компоненты, а также их неотвердевшая смесь могут вызвать загрязнение воды, и нельзя допускать их попадания в грунт, грунтовые воды или канализацию. Отвердевшие остатки продукта утилизируются как синтетические отходы.
ВНИМАНИЕ	Производитель гарантирует качество продукции, но не влияет на способы и условия её применения. Продукт необходимо применять согласно рекомендациям поданным в технической карте. В случае сомнения рекомендуется провести испытания или обратиться в технический отдел Sika

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а также письменно неподтвержденные устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.